




Prüfbericht - Nr.: 10045649 002		Seite 1 von 2	
<i>Test Report No.:</i>		<i>Page 1 of 2</i>	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	Chi Mei Corporation 59-1, San Chia, Jen Te, Tainan City 71702, Taiwan, R.O.C.		
Gegenstand der Prüfung: <i>Test Item:</i>	ABS (ACRYLONITRILE-BUTADIENE-STYRENE COPOLYMER)		
Bezeichnung: <i>Identification:</i>	POLYLAC® PA-757F		
Anlieferungszustand: <i>Delivery condition:</i>	apparent good	Eingangsdatum: <i>Date of Receipt:</i>	2014-01-07
Prüfört: <i>Testing location:</i>	Laboratories of TÜV Rheinland Greater China		
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	Testing according to customers specification for the following parameters: V.O.C. with reference to German LFGB §31 (<i>Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch</i>)		
Prüfergebnis: <i>Test result:</i>	The test result are the measurements, stated in the test report.		
geprüft: tested by:		kontrolliert: checked by:	
 2014-01-28 Anne Chen /Coordinator		 2014-01-28 Carl Chang /Department Manager	
Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>
Datum <i>Date</i>	Name/Stellung <i>Name/Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>
Sonstiges/ Other Aspects:			
Test period: 2014-01-07 – 2014-01-28			
Abkürzungen:		Abbreviations:	
ok / P = entspricht Prüfgrundlage		ok / P = passed	
fail / F = entspricht nicht Prüfgrundlage		fail / F = failed	
n.a. / N = nicht anwendbar		n.a. / N = not applicable	
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.</p> <p><i>This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any safety mark on this or similar products.</i></p>			



Test Report No. : 10045649 002
 Customer : Chi Mei Corporation

2014-01-28


1. V.O.C.

The determination of volatile organic substances is performed according to the 19th announcement of the National Institute for Consumer protection 14, No. 265 (1971); modified and amended by the 48th announcement 25, No. 10 (1982).

Sample Lab.-No.		POLYLAC® PA-757F TCL140107-05A	POLYLAC® PA-757F TCL140107-05B	POLYLAC® PA-757F TCL140107-05C
90°C / 24hours	mg/dm ²	<15	<15	<15

According to *Recommendation VI of the Federal Institute for Risk Assessment on Plastics Intended to Come into Contact with Food*, the finished product must not release more than 15 mg/dm² volatile organic components. The sample materials do keep this requirement.

Test Sample



--- End of Test-Report ---

